

ЕКOPRODUR PM2032

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	полиуретановая система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Весовое соотношение компонентов POLY: ISO 100 : 110</p> <p>Объемное соотношение компонентов POLY: ISO 100 : 100</p> <p>температура сырья: 18-25°C</p> <p>температура окружения: 15-35°C</p> <p>Оптимальная температура облицовки/форм: 30-45°C</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Кажущаяся плотность стержня: $\geq 36 \text{ kg/m}^3$ PN-EN 1602:2013-07</p> <p>Огневая классификация:самозатухающая PN-C-89297:19883</p> <p>Краткосрочная водопоглощаемость при частичном погружении, $W_P \leq 0,11 \text{ кг/м}^2$ PN-EN 1609:2013</p> <p>Коэффициент теплопроводности: $\lambda_{\text{mean}, i} 0,024 \text{ W/(м·K)}$ PN-EN 12667:2002</p> <p>Сжимающее напряжение при 10% относительной деформации: $\sigma_{10} \geq 290 \text{ kPa}$ PN-EN 826:2013-07</p> <p>Температурная стабильность:</p> <p>70°C, 90% RH, после 48h $d \leq 4 \%$ ш $\leq 4 \%$ г $\leq 1 \%$</p> <p>-30°C, после 48h $d \leq 2 \%$ ш $\leq 2 \%$ г $\leq 0,5 \%$ PN-EN 1604:2013-07</p> <p>Содержание закрытых ячеек: $\geq 90\%$ PN-EN ISO 4590:2005</p> <p>Температура использования -40 - 110°C</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>ЕКOPRODUR PM2032, благодаря своей хорошей термостойкости, используется для производства теплозащитных и холодозащитных покрытий, предназначенных для работы при температурах от -40°C до 110°C, изоляционных панелей и плит, а также для формовочной заливки и наполнения.</p> <p>Он может быть обработан вспенивающими машинами низкого и высокого давления.</p> <p>Продукт имеет гигиенический аттестат PZH: BK/B/0429/01/2019</p>