

EKOPRODUR CP4090

NAZWA CHEMICZNA	System poliuretanowy
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wagowy stosunek składników POLY : ISO: 100 : 110 Temperatura surowców: 18-22°C Temperatura otoczenia: 15-25°C Temperatura okładzin: 30-40°C
DANE INFORMACYJNE	Gęstość pozorna w wyrobie: > 90 kg/m ³ PN-EN 1602:2013-07 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: F PN-EN 13501-1+A1:2010 Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, σ_{10} ≥ 500 kPa PN-EN 826:2013-07 Zawartość komórek zamkniętych $\geq 90\%$ PN-EN ISO 4590:2005 Temperatura pracy: -40-120 °C
ZASTOSOWANIE	EKOPRODUR CP4090 stosuje się do produkcji kształtek, jak również do zalewania formowego wyrobów o wysokiej gęstości. Może być przetwarzany przy pomocy nisko- i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Atest Higieniczny PZH: BK/B/0429/01/2019