

# ROKOPOL M1170

**ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ** Полиэфирный полиол, статический блоксополимер окиси этилена и окиси пропилена на базе глицерина

**НОМЕР CAS** 9082-00-2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Внешний вид при темп. 25°C .....	Жидкость без механических загрязнений,
может быть опалесцирующей	
Гидроксильное число, мг КОН/г .....	31 – 36
(ASTM D4274-16, met. D)	
Вода, % (по массе) .....	макс. 0,10
(ASTM D4672-18)	
Кислотное число, мг КОН/г .....	макс. 0,10
(ASTM D7253-16, бромтимоловый синий)	
Динамическая вязкость	
при температуре 25°C, мПас* .....	1250 – 1550
(ASTM D4878-15, met. A)	

\* параметр, определяемый по желанию клиента

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Молекулярная масса .....	~5000
Плотность при темп. 25°C г/мл .....	~1,090
Температура воспламенения, °C .....	более 250
Динамическая вязкость	
при температуре 20°C, мПас* .....	~1600
Изделие содержит антиокислители без ВНТ.	

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для производства эластичного пенополиуретана типа «soft», «hyper soft» с широким диапазоном плотности и высокой стойкостью к «scorch», вискоэластичной пены (термопластической), а также в качестве присадки для производства пены типа HR (высоко эластичной) в качестве «расправителя ячеек» – «cell opener».