

## ACTIVE PLAY AS C

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендирафенилдизоцианата (МДИ).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе).....	9,0 – 11,0 (PN-EN ISO 1242)
Плотность при темп. 25°C, г/мл.....	1,09–1,11 (PN-EN ISO 3675)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас .....	1800 – 3000 (ASTM D4878-15, мет. А)
Внешний вид при темп. 25°C.....	очищенная, светло-желтая жидкость

### ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS C однокомпонентный полиуретановый клей без органических растворителей, обладающий хорошей жесткостью шва при сохранении гибкости. ACTIVE PLAY AS C используется для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR или EPDM, а также цветных деталей из SBR. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения. ACTIVE PLAY AS C используется для изготовления, в частности, грузиков и подобных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.