

## RokaPur PR1K\_15

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе).....13,5 – 14  
(PN-EN ISO 1242)

Плотность при темп. 25°C, г/мл..... 1,11–1,13  
(PN-EN ISO 3675)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас ..... 3000 – 4500  
(ASTM D4878-15, мет. А)

Внешний вид при темп. 25°C....очищенная, янтарная жидкость

### ПРИМЕНЕНИЕ

RokaPur PR1K\_15 - однокомпонентный полиуретановый клей без органических растворителей, обладающий хорошей жесткостью шва при сохранении гибкости. RokaPur PR1K\_15 используется в качестве промотора адгезии для промышленного ламинирования, особенно для ламинирования жестких пенополиуретанов.