

## Ekoproflex W-3 B

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Prepolimer powstający z diizocyjanianu difenylometanu (MDI) i jego izomerów z poliolami długołańcuchowymi.
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	<p>Zawartość grup NCO, % (m/m).....31,5 – 32,0 (PN-EN ISO 14896)</p> <p>Gęstość w temp. 25°C, g/ml.....1,19 – 1,21 (PN-EN ISO 3675)</p> <p>Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas.....15 – 90 (ASTM D4878-15,met.A)</p>
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Ekoproflex W-3 B jest składnikiem izocyjanianowym służącym do produkcji elementów materacy i poduszek charakteryzujących się pamięcią kształtu. Może być przetwarzany na maszynach nisko i wysokociśnieniowych.