

## Ekopromer REB\_01

**NAZWA CHEMICZNA**      Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI).

**WYMAGANIA  
TECHNICZNE**

Zawartość grup NCO, % (m/m) ..... 24,0 – 26,0  
(PN-EN ISO 14896)

Gęstość w temp. 25°C, g/ml ..... 1,17 – 1,19  
(PN-EN ISO 3675)

Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas ..... 150 – 600  
(ASTM D4878-15, met.A)

**ZASTOSOWANIE**

Ekopromer REB\_01 jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym stosowanym do produkcji bloków z pianki regenerowanej. Ekopromer REB\_01 nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Jest utwardzany wilgocią z przedmuchu pary wodnej.