

## ACTIVE PLAY AS H 8015

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе).....8,3 – 9,8  
(PN-EN ISO 14896)

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,065 – 1,090  
(PN-EN ISO 3675)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас ..... 2750 – 4500  
(ASTM D4878-15, мет.А)

Внешний вид при темп. 25°C.....очищенная, светло-  
янтарная жидкость

### ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS H 8015 - однокомпонентный полиуретановый клей не содержащий органических растворителей. ACTIVE PLAY AS H 8015 для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR или EPDM. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения. ACTIVE PLAY AS H 8015 используется для изготовления, среди прочего, ковриков и аналогичных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.