

## ROKANATE M PE 1501

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе) .....14,5 – 16,5  
(PN-EN ISO 14896)

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,11–1,13  
(PN-EN ISO 3675)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас .....400 – 1200  
(ASTM D4878-15, мет.А)

Внешний вид при темп. 25°C .....светло-желтая жидкость

### ПРИМЕНЕНИЕ

ROKANATE M PE 1501 является изоцианатным компонентом, используемым в качестве ингредиента при производстве полимочевинного покрытия, наносимого распылением.