

Ekopromer I24

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Prepolymer auf Basis von Diphenylmethandiisocyanat (MDI).

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Gehalt der NCO-Gruppen, % (m/m)..... 24,0 – 25,0
(PN-EN ISO 14896)

Dichte bei 25°C, g/ml.....1,16 – 1,18
(PN-EN ISO 3675)

Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas.....250 – 550
(ASTM D4878-15, met.A)

ANWENDUNG

Ekopromer I24 ist eine Isocyanatkomponente, die zur Herstellung von Integralschaum verwendet wird. Sie kann auf Nieder- und Hochdruckmaschinen verarbeitet werden.