

ROKOPOL M1145

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ Полиэфирный полиол, статический блоксополимер окиси этилена и окиси пропилена на базе глицерина

НОМЕР CAS 9082-00-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Внешний вид при темп. 25°C	Жидкость без механических загрязнений, может быть опалесцирующей
Гидроксильное число, мг KOH/g	35 – 39
	(ASTM D4274-16, met. D)
Вода, % (по массе)	макс. 0,1
	(ASTM D4672-18)
Кислотное число, мг KOH/g	макс. 0,1
	(ASTM D7253-16, бромтимоловый синий)
Динамическая вязкость	
при температуре 25°C, мПас*	950 – 1300
	(ASTM D4878-15, met. A)

* параметр, определяемый по желанию клиента

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Молекулярная масса	~4500
Плотность при темп. 25°C г/мл	~1,09
Температура воспламенения, °C	более 250
Изделие содержит антиокислители без ВНТ.	

ПРИМЕНЕНИЕ

Для производства эластичного пенополиуретана типа «soft», «hyper soft» с широким диапазоном плотности и высокой стойкостью к «scorch», вискоэластичной пены (термопластической), а также в качестве присадки для производства пены типа HR (высоко эластичной) в качестве «расправителя ячеек» – «cell opener».