

ACTIVE PLAY AS P

NAZWA CHEMICZNA	Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI).
WYMAGANIA TECHNICZNE	Zawartość grup NCO, % (m/m).....6,0 – 7,0 (PN-EN 1242) Gęstość w temp. 25°C, g/ml.....1,05 – 1,07 (PN-EN ISO 3675) Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPa·s3000 – 4500 (ASTM D4878-15,met.A) Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C.....klarowna, żółtawa ciecz

ZASTOSOWANIE	ACTIVE PLAY AS P jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym nie zawierający lotnych rozpuszczalników organicznych o dobrej sztywności spoiwa z zachowaniem jej elastyczności. ACTIVE PLAY AS P ma zastosowanie jako spoiwo do granulatu gumowego (SBR lub EPDM) do produkcji nawierzchni sportowych. Przy wytwarzaniu nawierzchni sportowych należy wymieszać klej oraz granulaty gumowe w urządzeniu mieszającym, a następnie rozprowadzić mieszankę na pokrywanej powierzchni.
---------------------	--