

ACTIVE PLAY AS P

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе).....6,0 – 7,0
(PN-EN ISO 1242)
Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,05 – 1,07
(PN-EN ISO 3675)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас3000 – 4500
(ASTM D4878-15, мет. А)
Внешний вид при темп. 25°C..... прозрачная желтая
жидкость

ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS P является однокомпонентным полиуретановым клеем без органических летучих растворителей, обладающий хорошей жесткостью шва при сохранении его гибкости. ACTIVE PLAY AS P применяется в качестве связующего для резиновых гранул (SBR или EPDM) для производства спортивных покрытий. При изготовлении спортивных покрытий необходимо смешать клей и резиновые гранулы в смесительном устройстве, а затем нанести смесь на покрываемую поверхность.