

ROKESTER 2420

NAZWA CHEMICZNA	Poliol poliestrowy
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C jednorodna ciecz, bezbarwna do słomkowej (wizualnie) Liczba hydroksylowa, mg KOH/g 230 – 250 (PN-EN ISO 2554) Liczba kwasowa, mg KOH/g 0,60 – 1,00 (PN-EN ISO 2114, rozpuszczalnik: aceton) Woda, % (m/m) max. 0,15 (PN ISO 760, rozpuszczalnik: metanol+chloroform 1+3(V/V)) Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas..... 2000 – 4500 (PN-EN ISO 3219, stożek nr.4, obr/min 230)
DANE INFORMACYJNE	Funkcyjność 2 Gęstość w temp. 25°C, g/ml..... ~1,23
ZASTOSOWANIE	Aromatyczny polioli poliestrowy przeznaczony do produkcji sztywnych pianek poliuretanowych metodą laminacji ciągłej.