

ROKESTER 2620

NAZWA CHEMICZNA	Poliol poliestrowy
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C ciecz, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych (wizualnie) Liczba hydroksylowa, mg KOH/g 240 – 260 (PN-EN ISO 2554) Liczba kwasowa, mg KOH/g 2,10 – 2,60 (PN-EN ISO 2114, rozpuszczalnik aceton) Woda, % (m/m) max. 0,15 (PN ISO 760, Rozpuszczalnik: metanol+chloroform 1+3(V/V)) Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas 2500 – 4500 (PN-EN ISO 3219, stożek nr 4, obr/min 220)
DANE INFORMACYJNE	Gęstość w temp. 25°C, g/ml ~1,23
ZASTOSOWANIE	Aromatyczny poliol poliestrowy przeznaczony do produkcji pian PUR/PIR.