

ROFLEX T45

NAZWA CHEMICZNA	Modyfikowane fosforany arylowe
NUMER CAS	-
FUNKCJA	Plastyfikator
WYMAGANIA TECHNICZNE	<p>Wygląd zewnętrzny w temp. 20-25°C.....jednorodna, klarowna ciecz</p> <p>Liczba kwasowa, mg KOH/gmax. 0,1</p> <p>Gęstość w temp. 25°C, g/cm³ 1,02-1,06</p> <p>Lepkość w temp. 25 °C, mPa·s 40-70</p> <p>Temperatura zapłonu, °Cmin. 200</p>
DANE INFORMACYJNE	<p>Inne rozpuszczalniki metanol, etanol, aceton</p> <p>Zapach..... słaby, estrowy</p> <p>Masa molowa, g/mol 326-494</p> <p>Bezhalogenowy</p>
ZASTOSOWANIE	Stosowany jako środek zmiękczający w przetwórstwie PCW oraz syntetycznego kauczuku.