

ROKANATE M PE 0604

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе)	6,5 – 7,5
	(PN-EN ISO 1242)
Плотность при темп, 25°C, г/мл.....	1,05 – 1,07
	(PN-EN ISO 3675)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас	500 – 800
	(ASTM D4878-15, мет.А)
Внешний вид при темп. 25°C.....	прозрачный, белый до светло-желтая жидкость

ПРИМЕНЕНИЕ

ROKANATE M PE 0604 - однокомпонентный полиуретановый клей, используемый для производства регенерируемых пеноблоков с большой эластичностью конечного изделия. ROKANATE M PE 0604 не содержит органических растворителей. Он отверждается влагой, получаемой при продуве водяного пара.