

ROKANATE M PE 0604

NAZWA CHEMICZNA Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI).

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zawartość grup NCO, % (m/m)	6,5 – 7,5 (PN-EN ISO 1242)
Gęstość w temp. 25°C, g/ml	1,05 – 1,07 (PN-EN ISO 3675)
Lepkość dynamiczna w temp. 25°C, mPas.....	500 – 800 (ASTM D4878-15,met.A)
Wygląd zewnętrzny w temp. 25°C.....	klarowna, biała do jasnożółtej ciecz

ZASTOSOWANIE

ROKANATE M PE 0604 jest jednokomponentowym klejem poliuretanowym stosowanym do produkcji bloków z pianki regenerowanej o dużej elastyczności końcowego wyrobu. ROKANATE M PE 0604 nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Jest utwardzany wilgocią z przedmuchu pary wodnej.