

ACTIVE PLAY AS C II GREEN

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Auf Basis von pigmentiertem Prepolymer

Diphenylmethandiisocyanat mit farbgebenden Zusätzen.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Dichte bei 25°C, g/ml.....1,10 – 1,30

(PN-EN ISO 2811-1:2016-04)

Dynamische Viskosität bei 25°C, mPas3000 – 8000

(ASTM D4878-15, met.A)

Äußeres Erscheinungsbild bei 25°C.....Grüne Flüssigkeit

* mögliche Delaminierung des Pigments

ANWENDUNG

ACTIVE PLAY AS C II GREEN ist ein einkomponentiger, pigmentierter Polyurethan-Klebstoff, der keine organischen Lösungsmittel enthält und eine gute Klebefestigkeit bei gleichbleibender Elastizität aufweist.

ACTIVE PLAY AS C II GREEN wird zur Herstellung von farbigen Kalt- und Warmformteilen aus SBR-Gummigranulat verwendet. Vor der Anwendung muss das Gummigranulat mit einem Prepolymer angefeuchtet und dann in die Form gelegt werden, damit beim Pressen eine Aushärtungsreaktion unter dem Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit stattfindet. Die Eigenschaften des geformten Bauteils (z. B. einer Platte) hängen von der Größe des Gummigranulats, der Zusammensetzung und der Menge des Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoffs und im Falle eines geformten Verfahrens auch vom Grad der Kompression während der Aushärtung ab.

ACTIVE PLAY AS C II GREEN wird zur Herstellung von gefärbtem SBR-Gummigranulat verwendet.