

ROKANATE M PE 2401

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп , % (по массе)24,0 – 25,0
(PN-EN ISO 14896:2010)
Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,16 – 1,18
(PN-EN ISO 3675:2004)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас 200 – 500
(ASTM D4878-15, мет.А)

ПРИМЕНЕНИЕ

Rokanate M PE 2401 является изоцианатным компонентом, используемым для получения интегрального вспененного вещества. Может обрабатываться на машинах низкого и высокого давления