

ACTIVE PLAY AS H 8018

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилendifенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе) 12,0 – 13,5
(PN-EN ISO 14896:2010)

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,11 – 1,14
(PN-EN ISO 3675:2004)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас2500 – 4000
(ASTM D4878-15, мет. А)

Внешний вид при темп. 25°C.....Кларовна Цич,
или бурштыновой в циемнобурштыновой

ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS H 8018 - однокомпонентный полиуретановый клей без органических растворителей с очень хорошей жесткостью шва, с сохранением его гибкости

ACTIVE PLAY AS H 8018 используется для изготовления холодных и горячих формованных деталей из резиновых гранул SBR или EPDM. Перед применением резиновые гранулы следует увлажнить преполимером, а затем поместить в пресс-форму таким образом, чтобы во время давления пресса могла произойти реакция отверждения под влиянием температуры и влажности. Свойства формованного элемента, например, плиты, зависят от размера резиновых гранул, состава и количества однокомпонентного полиуретанового клея, а в случае формованного процесса - также от степени сжатия в процессе отверждения.

ACTIVE PLAY AS H 8018 используется для изготовления, среди прочего, грузиков и аналогичных изделий из резиновых гранул SBR и EPDM.

Настоящая информация предоставляется добросовестно, в соответствии с имеющимися у нас сведениями и опытом. Соответствие параметров предоставляемого продукта с настоящей спецификацией и его пригодность для конкретной цели следует проверить до начала использования.
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в настоящей брошюре из-за технического развития и совершенствования продукции производителем.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

www.pcc.rokita.pl