技术数据表

TANU® coat 0901007

聚氨酯分散体

TANU® coat 0901007 是一种无溶剂，水性，脂肪族无卤阻燃聚氨酯分散体，可以形成弹性薄膜。

应用领域

绘画和DIY涂料	■■
木材、家具及木地板涂料	■■
工业涂料	■■
皮革涂料	■■■
纺织涂料	■■■

强烈推荐	■■■
推荐	■■
一定条件下推荐	■

优势

TANU® coat 0901007
适用于塑料、木材以及皮革、纺织品等软性基材，因其具有良好的弹性，柔韧性，以及对各种基材的良好附着力。它可以配合使用或作为单一的成膜物质。基于TANU® Coat 0901007的单组分和双组分涂料，可以满足符合DIN 4102第1部分B2的阻燃测试，当然具体取决于配方。该产品可以使配方不出现浸出和起雾的现象。

化学成分

TANU® coat 0901007 是无溶剂、水性脂肪族聚氨酯分散体，含磷酯化合物的聚酯链段。

典型属性

产品特性	单位	指标	方法
不挥发物含量	%	35 - 36	10 min, 150 °C
密度(25°C)	g/ml	1.1	
溶剂		水	
最低成膜温度	°C	8	

本数据表中的数值仅描述典型属性，不构成指标限制。

PCC Specialties GmbH
Otto-Roelen-Strasse 1
46147 Oberhausen / 德国
电话号码: +49 (0) 208 387649-0
传真号: +49 (0) 208 387649-99
www.pcc-specialties.eu

技术数据表 TANU® coat 0901007 聚氨酯分散体

推荐用量

TANU® coat 0901007 根据体系要求适量添加。

储存

TANU® coat 0901007 必须储存在5°C - 30°C的温度范围内，冷冻或30°C以上长期储存会影响产品质量。细菌或真菌的污染会对产品造成不可逆转的损害。

保质期

TANU® coat 0901007 在密封的原始包装中，储存环境为20°C的条件下，从生产之日算起，保质期为6个月。
产品保质期届满后，不再给予任何保证和责任。更长时间的保存并不意味着产品是不可用的。我们建议在使用更长时间保存的产品之前检查一下指标。使用前应搅拌产品。

安全信息

TANU® coat 0901007 按说明使用是安全的。我们建议您在使用本产品前阅读材料安全数据表中的信息。

补充信息

如需进一步资料，请参阅以下文件:
材料安全数据表

TANU®是PCC specialty GmbH公司的注册商标。

所有版权、商标权以及其他知识产权和工业产权，以及由此产生的使用本出版物及其内容的权利，均已转让给PCC GmbH、PCC Rokita SA、PCC EXOL SA、PCC Chemax, Inc.或其许可方。版权所有。

免责声明

以上所有与产品相关的信息都是根据制造商的已知提供，并如实描述的。但是，制造商不保证本文档中的信息和内容是完整和准确的，并对使用结果不承担任何责任。用户有义务自行验证并确认本文档的信息和内容。制造商保留随时更改本文档内容的权利，而无须说明更改的理由。

PCC Specialties GmbH
Otto-Roelen-Strasse 1
46147 Oberhausen / 德国
电话号码: +49 (0) 208 387649-0
传真号: +49 (0) 208 387649-99
www.pcc-specialties.eu