



TINTAS E REVESTIMENTOS  
**TINTAS**

## TINTA PARA INTERIOR ECOLABEL



# TINTA PARA INTERIOR ECOLABEL

INGREDIENTE	CONCENTRAÇÃO [%]
1 Water	17,0
2 EXOdis PC540i	0,6
3 EXOdis PC185	0,2
4 Defoamer	0,2
5 Titanium white	14,0
6 Plastorit 0000	5,0
7 Calplex 2	10,0
8 Socal P-2	7,0
9 Talc M15	7,0
10 Dorkafill H	7,0
11 Water	1,3
12 Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13 Synexil SAB 05	20,0
14 Polyether thickener	0,4
15 Biocide	0,1
16 Defoamer	0,2



Classe de resistência à lavagem úmida	EN 13300	II
Viscosidade	Brookfield, S64, 20rpm	10200 mPa·s
Brilho a 85°	ISO 2813	2.7
Relação de contraste com taxa de distribuição 8 m²/l	ISO 6504-3	99,3%
Taxa de propagação na taxa de contraste de 98,0%	ISO 6504-3	10 m²/l

## Procedimento:

1. Misture os componentes 1–4.
2. Adicione os componentes 5–10 lentamente, enquanto agita, e misture até obter um líquido homogêneo.
3. Moer até atingir a finura desejada.
4. Adicione os componentes 11–16 à pasta de pigmentos e misture até obter um líquido homogêneo.



O texto deste documento foi traduzido por máquina. Pode conter erros.

Acredita-se que a informação do catálogo é exacta e, tanto quanto sabemos, mas deve ser considerada apenas como introdutória. Informação detalhada sobre os produtos está disponível em TDS e MSDS. As sugestões para aplicações de produtos baseiam-se no melhor dos nossos conhecimentos.

A responsabilidade pela utilização de produtos em conformidade ou não com a aplicação sugerida e pela determinação da adequação do produto aos seus próprios fins recai sobre o utilizador.

Todos os direitos de autor, direitos de marca registada e outros direitos de propriedade intelectual e industrial e os direitos resultantes da utilização desta publicação e do seu conteúdo foram transferidos para PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e outras empresas do Grupo PCC ou seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Os utilizadores/leitores não têm o direito de reproduzir esta publicação no todo ou em parte, nem têm o direito de a reproduzir (excluindo a reprodução para uso pessoal) ou de a transferir para terceiros.

A permissão de reprodução para uso pessoal não se aplica em relação aos dados utilizados noutras publicações, em sistemas de informação electrónicos, ou em outras publicações dos meios de comunicação social. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA não serão responsáveis pelos dados publicados pelos utilizadores.

Visite a plataforma comercial  
do grupo para conhecer a gama  
completa de produtos de tintas e vernizes.

**[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)**

Grupo PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polónia

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

