



FARBY A NÁTERY
PIGMENTOVÉ KONCENTRÁTY



SADZOVÁ ČIERNA, 30%

SADZOVÁ ČIERNA, 30%

INGREDIENT		KONCENTRÁCIA [%]
1	Water	55,3
2	EXOdis PC417	9,0
3	EXOplast OTE3	5,0
4	Pigment Black 7	30,0
5	Defoamer	0,6
6	Biocide	0,1



Viskozita	Brookfield, S34, 20 ot./min	459 mPa·s
WB nátery s pevnosťou tónovania	Kolorimetria	

Postup:

1. Zmiešajte zložky 1–3 a 2/3 odpeňovača.

2. Pomaly za stáleho miešania pridajte pigment a oxid kremičitý (pre anorganické pigmenty) a miešajte, kým sa nezíska homogénna kvapalina.
3. Brúste, kým nedosiahnete požadovanú jemnosť.

4. Pridajte zvyšnú 1/3 odpeňovača a biocídu a miešajte 10 minút.



Text v tomto dokumente bol strojovo preložený.
Môže obsahovať chyby.

Informácie v katalógu považujeme za presné a podľa našich najlepších vedomostí, ale mali by sa považovať len za úvodné. Podrobné informácie o výrobkoch sú k dispozícii v TDS a MSDS. Návrhy na použitie výrobkov vychádzajú z našich najlepších znalostí.

Zodpovednosť za použitie výrobkov v súlade alebo v rozpore s navrhovaným použitím a za určenie vhodnosti výrobku na vlastné účely nesie používateľ.

Všetky autorské práva, práva na ochranné známky a iné práva duševného a priemyselného vlastníctva a z nich vyplývajúce práva na používanie tejto publikácie a jej obsahu boli prevedené na spoločnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a iné spoločnosti skupiny PCC alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky práva sú vyhradené.

Používatelia/čitatelia nie sú oprávnení reprodukovat túto publikáciu ako celok alebo jej časť, ani ju rozmnožovať (s výnimkou rozmnožovania pre osobnú potrebu) alebo prenášať na tretie strany.

Povolenie reprodukovat ju na osobné použitie sa nevzťahuje na údaje použité v iných publikáciách, v elektronických informačných systémoch alebo v iných mediálnych publikáciách. Spoločnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesú zodpovednosť za údaje zverejnené používateľmi.

Navštívte obchodnú platformu skupiny
a pozrite si celý sortiment farieb a lakov.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poľsko

e-mail: products@pcc.eu

