



VERNICI E RIVESTIMENTI  
**VERNICI**

## VERNICE INTUMESCENTE WB



# VERNICE INTUMESCENTE WB

| INGREDIENTE |                          | CONCENTRAZIONE [%] |
|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1           | Water                    | 25,95              |
| 2           | Hydroxyethylcellulose    | 0,05               |
| 3           | EXOdis PC540i            | 0,60               |
| 4           | EXOdis PC416             | 0,20               |
| 5           | Defoamer                 | 0,30               |
| 6           | Titanium white           | 7,00               |
| 7           | APP                      | 22,00              |
| 8           | Pentaerythritol          | 8,00               |
| 9           | Melamine                 | 8,00               |
| 10          | Hydrophilic fumed silica | 0,10               |
| 11          | Osakryl OB               | 25,00              |
| 12          | Coalescent               | 1,50               |
| 13          | Roflam B7L               | 1,00               |
| 14          | Biocide                  | 0,10               |
| 15          | Defoamer                 | 0,20               |



|                 |                              |             |
|-----------------|------------------------------|-------------|
| Viscosità       | Brookfield, S64, 20 giri/min | 11300 mPa·s |
| Adesione        | ISO 2409                     | 1           |
| Prova del fuoco | Interno                      | passaggio   |

## Procedura:

1. Sciogliere l'idrossietilcellulosa in acqua. Aggiungi i componenti 2-5.

2. Aggiungere i componenti 6-10 lentamente, agitando, e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.
3. Macinare fino a raggiungere la finezza desiderata.

4. Aggiungere i componenti 11-15 alla sospensione del pigmento e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la piattaforma commerciale del gruppo per scoprire l'intera gamma di prodotti per la pittura e la verniciatura.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Gruppo PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polonia

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

