



DETERGENTS
BATHROOM

화장실 블록 [TB-01]



화장실 블록 [TB-01]


단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
	Ceteareth-25	ROKAnol® T25	75	증점제
	Cocoamidopropyl Betaine	ROKAmina®K40HC	14	발포제
	PEG-135	polikol-6000	10	증점제
	Additives		1	



외관	시각적 방법	단단한
산도		5-6

절차:

1. 반응기에 ROKAnol T25와 Polikol 6000을 넣고 80°C 까지 가열한 후 혼합합니다.
2. 그다음 ROKAmina K40HC를 넣고 섞으세요.
3. 50°C까지 식힌 후 첨가제를 넣고 섞으세요.
4. 틀에 부어주세요.



이 문서의 텍스트는 자동으로 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제한은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 결정할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC Rokita SA와 PCC EXOL SA는 사용자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다. 사용자가 게시한 데이터.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 차량 세척 및 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

