



PINTURAS Y REVESTIMIENTOS  
**PINTURAS**

**PINTURA INTUMESCENTE  
WB**



# PINTURA INTUMESCENTE WB

INGREDIENTE	CONCENTRACIÓN [%]
1 Water	25,95
2 Hydroxyethylcellulose	0,05
3 EXOdis PC540i	0,60
4 EXOdis PC416	0,20
5 Defoamer	0,30
6 Titanium white	7,00
7 APP	22,00
8 Pentaerythritol	8,00
9 Melamine	8,00
10 Hydrophilic fumed silica	0,10
11 Osakryl OB	25,00
12 Coalescent	1,50
13 Roflam B7L	1,00
14 Biocide	0,10
15 Defoamer	0,20



Viscosidad	Brookfield, S64, 20 rpm	11300 mPa·s
Adhesión	ISO 2409	1
prueba de fuego	Interno	aprobar

## Procedimiento:

1. Disolver la hidroxietilcelulosa en agua. Agregue los componentes 2 a 5.
2. Agregue los componentes 6-10 lentamente, mientras agita, y mezcle hasta obtener un líquido homogéneo.
3. Moler hasta lograr la finura deseada.
4. Agregue los componentes 11-15 a la suspensión de pigmentos y mezcle hasta obtener un líquido homogéneo.



El texto de este documento ha sido traducido automáticamente. Puede contener errores.

La información del catálogo se considera exacta y según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo introductoria. Encontrará información detallada sobre los productos en las fichas técnicas y las hojas de datos de seguridad. Las sugerencias de aplicación de los productos se basan en nuestro leal saber y entender.

La responsabilidad del uso de los productos de conformidad o no con la aplicación sugerida y de determinar la idoneidad del producto para sus propios fines recae en el usuario.

Todos los derechos de autor, derechos de marca y otros derechos de propiedad intelectual e industrial y los consiguientes derechos de uso de esta publicación y su contenido han sido transferidos a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA y otras empresas del Grupo PCC o sus licenciantes. Todos los derechos reservados.

Los usuarios/lectores no están autorizados a reproducir total o parcialmente esta publicación, ni a reproducirla (excluida la reproducción para uso personal) ni a cederla a terceros.

El permiso para reproducirla para uso personal no se aplica con respecto a los datos utilizados en otras publicaciones, en sistemas electrónicos de información o en publicaciones de otros medios. PCC Rokita SA y PCC EXOL SA no serán responsables de los datos publicados por los usuarios.

Visite nuestra plataforma de negocios Capital Group para consultar la gama completa de productos de pintura y barniz.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Grupo PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polonia

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

