



КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ  
ПИГМЕНТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ



КРАСНАЯ ОКИСЬ  
ЖЕЛЕЗА, 70 %

# КРАСНАЯ ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА, 70 %

| КОМПОНЕНТ |                          | КОНЦЕНТРАЦИЯ [%] |
|-----------|--------------------------|------------------|
| 1         | Water                    | 18,1             |
| 2         | EXOdís PC800             | 6,0              |
| 3         | EXOpplast OTE3           | 5,0              |
| 4         | Pigment Red 101          | 70,0             |
| 5         | Defoamer                 | 0,6              |
| 6         | Hydrophilic fumed silica | 0,2              |
| 7         | Biocide                  | 0,1              |



|                                  |                              |            |
|----------------------------------|------------------------------|------------|
| Вязкость                         | Brookfield, S34, 20 об./мин. | 1400 mPa·s |
| Красящая способность покрытий WB | Колориметрия                 | .....      |

## Процедура:

1. Смешать компоненты 1 – 3 и 2/3 части антипенной присадки.

2. Помешивая медленно добавлять пигмент и диоксид кремния (в случае неорганических пигментов) до получения однородной жидкости.
3. Измельчать до получения необходимой крупности.

4. Добавить оставшуюся 1/3 часть антипенной присадки и биоцидного средства и перемешивать в течение 10 минут.



Информация в каталоге считается точной и максимально достоверной, но должна рассматриваться только как ознакомительная. Подробная информация о продукции доступна в TDS и MSDS. Предложения по применению продукции основаны на наших знаниях.

Ответственность за использование продукции в соответствии или противном случае с предложенным применением и за определение пригодности продукции для собственных целей лежит на пользователе.

Все авторские права, права на товарные знаки и другие права интеллектуальной и промышленной собственности и вытекающие из них права на использование данной публикации и ее содержания были переданы PCC Rokita SA, PCC EXOL SA и другим компаниям группы PCC или ее лицензиарам. Все права защищены.

Пользователи/читатели не имеют права воспроизводить данную публикацию полностью или частично, а также воспроизводить ее (за исключением воспроизведения для личного пользования) или передавать третьим лицам.

Разрешение на воспроизведение для личного пользования не распространяется на данные, используемые в других публикациях, в электронных информационных системах или в других публикациях СМИ. PCC Rokita SA и PCC EXOL SA не несут ответственности за данные, опубликованные пользователями.

Пожалуйста, посетите нашу бизнес-платформу Capital Group чтобы ознакомиться с полным ассортиментом продукции для Краски и лаки.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Группа PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny

Польша

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

