



สีและสารเคลือบ
สี

สี WB ที่ยอดเยี่ยม



สี WB ที่ ยอดเยี่ยม

	วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
1	Water	25,95
2	Hydroxyethylcellulose	0,05
3	EXOdis PC540i	0,60
4	EXOdis PC416	0,20
5	Defoamer	0,30
6	Titanium white	7,00
7	APP	22,00
8	Pentaerythritol	8,00
9	Melamine	8,00
10	Hydrophilic fumed silica	0,10
11	Osakryl OB	25,00
12	Coalescent	1,50
13	roflam-b7I	1,00
14	Biocide	0,10
15	Defoamer	0,20



ความหนืด	บรูคฟิลด์ S64 20rpm	11300 mPa.s
การยืดเกาะ	ISO 2409	1
การทดสอบไฟ	ภายใน	ผ่าน

ขั้นตอน:

1. ละลายไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสในน้ำ เติมนส่วนผสมประกอบ 2-5

2. เติมนส่วนผสมประกอบ 6-10 อย่างช้าๆ ในขณะที่ยกให้เข้ากัน และผสมจนได้ของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน
3. บดจนได้ความละเอียดตามที่ต้องการ

4. เติมนส่วนผสมประกอบ 11-15 ลงในสารละลายเม็ดสีและผสมจนได้ของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน



ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย PCC Group แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ PCC Group จะปลอดภัยหรือไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือมีอยู่ กับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ PCC Group ครอบครองหรือมีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้จำหน่ายที่ไม่มีสิทธิทำซ้ำ สิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการพิมพ์ซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มทุนเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารเคลือบเงาอย่างเต็มรูปแบบ

www.products.pcc.eu

พชีชี กรูปี
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

