



FARBY I LAKIERY
KONCENTRATY PIGMENTÓW



**TLENEK ŻELAZA CZARNY,
60%**

TLENEK ŻELAZA CZARNY, 60%

SKŁADNIK		STĘŻENIE [%]
1	Water	28,2
2	EXOdís PC800	6,0
3	EXOplast OTE3	5,0
4	Pigment Black 11	60,0
5	Defoamer	0,6
6	Hydrophilic fumed silica	0,1
7	Biocide	0,1




Lepkość	Brookfield, S64, 20 obr./min	4900 mPa·s
Siła barwienia powłok WB	Kolorymetria	●●●●○

Procedura:

1. Wymieszać składniki 1–3 i 2/3 odpieniacza.

2. Powoli dodawać pigment i krzemionkę (w przypadku pigmentów nieorganicznych), mieszając, aż do uzyskania jednorodnej cieczy.
3. Mielić do uzyskania pożądanego stopnia rozdrobnienia.

4. Dodać pozostałą 1/3 odpieniacza i substancji biobójczej i mieszać przez 10 minut.



Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do farb i lakierów.

www.products.pcc.eu

Grupa PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

e-mail: products@pcc.eu

