



OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ
OŠETRENIE TVÁRE



HÍBKO ČISTIACI GÉL NA
PLETI TVÁR [ST-02]

HÍBKO ČISTIACI GÉL NA PLETI TVÁR [ST-02]

FÁZA	INCI MENO	NÁZOV ZNAČKY	KONCENTRÁCIA [%]	FUNKCIA
A	Aqua		49,0	solventný
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		1,0	modifikátor viskozity
B	Aqua		14,0	solventný
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,0	povrchovo aktívna látka
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,0	povrchovo aktívna látka
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	3,4	povrchovo aktívna látka
C	Parfum		0,4	vôňa
	Propylene Glycol		1,0	solventný
	Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol		1,0	konzervačný prostriedok
	Sodium Hydroxide		0,2	modifikátor pH



pH		5.5 – 6.5
Vzhľad	vizuálna metóda	číry, viskózný gél so suspendovanými vzduchovými bublinami
Viskozita [cP]	Brookfield LV, vreteno 34, rýchlosť 2,5 ot./min., T: 25°C	15000 – 20000
Stabilita	1 mesiac st 5°C, RT, 40°C	potvrdil

Postup:

1. Nalejte teplú deionizovanú vodu (40–50°C) do hlavnej nádoby a pridajte Acrylates/C10–30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Začnite miešať, keď je polymér úplne navlhčený. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok.

2. Zmiešajte zložky z fázy B v samostatnej nádobe. Zahrejte na 60 °C za jemného miešania. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok.
3. Pridajte fázu B do fázy A. Miešajte, kým sa nezíska homogénny roztok. Násada sa ochladí na 30 °C.

4. Keď je teplota vsádzky okolo 30°C, pridajte konzervačný prostriedok, propylénglykol a vôňu. Miešajte 20 minút za pomalého miešania.

5. V prípade potreby upravte konečné pH na 5,5 – 6,5 pridaním hydroxidu sodného (30 %).



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

