



การทำความสะอาดและดูแลรถยนต์
ขอบล้อ

ขอบเลือด



ข้อบ่งชี้

วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
Sodium mercaptoacetate (46%)	30
ROKAmid KAD/2A	2
ROKAnol®NL9	4
ROKAnol® Isotrideceth	5
SULFOROKAnol®L270/1	5
water and additives	up to



ความหนาแน่น [20°C]	เครื่องวัดความหนาแน่น DMA 35	1,088 g/cm³
ความหนืด [cP] [20°C]	บรุคฟิลด์ แอล.วี	<100
ลักษณะ	ภาพ	ของเหลวใสไม่มีสี
ค่าความพึงพอใจ ต่าง		7-8

ขั้นตอน:

- ผสม SULFOROKAnol L270/1 กับน้ำจนละลาย (กระบวนการนี้ใช้เวลาสั้น ดังนั้นจึงสามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้โดยการทำให้สารละลายร้อนขึ้น)
- จากนั้นเติมโซเดียมเมอร์แคปโตอะซีเตตลงในสารละลายแล้วผสมให้เข้ากัน
- จากนั้นเติมสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก ROKAnol IT9 ROKAnol NL9 และผสมจนได้สารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกัน
- สุดท้ายเติม ROKAmid KAD/2A และผสมจนกว่าได้ จะได้สารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกันและมีความหนืดเพิ่มขึ้น



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลใน TDS และ MSDS คำแนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ ผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ย มชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการทำ ความสะอาดและการดูแลยานพาหนะ

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

