



VERNICI E RIVESTIMENTI
VERNICI

VERNICE INTUMESCENTE WB



VERNICE INTUMESCENTE WB

INGREDIENTE	CONCENTRAZIONE [%]
1 Water	25,95
2 Hydroxyethylcellulose	0,05
3 EXOdis PC540i	0,60
4 EXOdis PC416	0,20
5 Defoamer	0,30
6 Titanium white	7,00
7 APP	22,00
8 Pentaerythritol	8,00
9 Melamine	8,00
10 Hydrophilic fumed silica	0,10
11 Osakryl OB	25,00
12 Coalescent	1,50
13 Roflam B7L	1,00
14 Biocide	0,10
15 Defoamer	0,20



Viscosità	Brookfield, S64, 20 giri/min	11300 mPa·s
Adesione	ISO 2409	1
Prova del fuoco	Interno	passaggio

Procedura:

- Sciogliere l'idrossietilcellulosa in acqua. Aggiungi i componenti 2-5.
- Aggiungere i componenti 6-10 lentamente, agitando, e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.
- Macinare fino a raggiungere la finezza desiderata.
- Aggiungere i componenti 11-15 alla sospensione del pigmento e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la piattaforma commerciale del gruppo per scoprire l'intera gamma di prodotti per la pittura e la verniciatura.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

