



สีและสารเคลือบ  
สี

## สี WB ที่ยอดเยี่ยม



## สปี WB ที่ ยอดเยี่ ยม

ว้ตถุ, ตั้บ	คววมเข้ มข้ น [%]	
1	Water	25.95
2	Hydroxyethylcellulose	0.05
3	EXOdis PC540i	0.60
4	EXOdis PC416	0.20
5	Defoamer	0.30
6	Titanium white	7.00
7	APP	22.00
8	Pentaerythritol	8.00
9	Melamine	8.00
10	Hydrophilic fumed silica	0.10
11	Osakryl OB	25.00
12	Coalescent	1.50
13	roflam-b7I	1.00
14	Biocide	0.10
15	Defoamer	0.20



คววมหน้ ต	บรรจุ คม้ ลต้ S64 20rpm	11300 mPa·s
การข้ ต, กะ	ISO 2409	1
การทดสอบไฟ	ภายใน	ผ่าน

### ข้ นตอน:

- ละลายไฮดรอกซีเอทิล เซลลูโลสในน้ำ เม่ มส้ วประกอบ 2-5
- เติมส้ วประกอบ 6-10 อย่างช้าๆ ในขณะก้ คนให้ เข้ า ก้ น และผสมจนได้ ของเหลวที่ เป้ นเนื้อเตี้ยก้ น
- บดจนได้ คววมละเอียตที่ ต้ องการ
- เม่ มส้ วประกอบ 11-15 ลงในส้ ารละลาย เม้ ตส้ และผสมจน ได้ ของเหลวที่ เป้ นเนื้อเตี้ยก้ น



**ข้อมูลในเอกสารมี วัตถุประสงค์โดยเคร่งครัด อาจมีข้อผิดพลาด**

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำแนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับ วัตถุประสงค์ของคุณ เองบนัน ี่ น อยู่ที่ บผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทาง ญาญและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พิมพ์นี้ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สวมลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำ ำซ้ำสิ่ง พิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำ ำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อ อกการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำ ำซ้ำเพื่อ ใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พิมพ์นี้ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พิมพ์สี อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มทุนเพื่อ  
ตรวจ สอบผลิตภัณฑ์และสารเคลือบเงาอย่างเต็มรูปแบบ

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

พีซีซี กรุ๊ป  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
โปแลนด์

อีเมล: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

