



BOYALAR VE KAPLAMALAR
BOYALAR

DTM WB BOYA



DTM WB BOYA

	BİLEŞEN	KONSANTRASYON [%]
1	Water	6,0
2	EXOdis PC540a	0,8
3	ROKAdis 900A/25	0,8
4	Defoamer	0,3
5	Titanium white	16,0
6	Luzenac 0	7,0
7	Hydrophilic fumed silica	0,2
8	EXOhib PC108	1,6
9	Water	5,0
10	Alberdingk AC 2403	55,0
11	Coalescent	2,2
12	Surface wetting agent	0,2
13	EXOhib PC500	0,4
14	HEUR additive I (50% solution)	4,0
15	HEUR additive II (50% solution)	0,1
16	Biocide	0,1
17	Defoamer	0,3



Viskozite	Brookfield, S64, 20rpm	3300 mPa·s
48 saatlik Machu testinden sonra yapışma*	ISO 2409	0
Machu testinden önce yapışma*	ISO 2409	0
48 saatlik Machu testinden sonra kabarma*	ISO 4628-2	3-3 (S3), 24 saat sonra kaybolur
48 saatlik Machu testinden sonra pas*	ISO 4628-3	Ri 0

prosedür:

1. 1-4 bileşenlerini karıştırın.
2. 5-7 bileşenlerini yavaş yavaş karıştırarak ekleyin ve homojen bir sıvı elde edinceye kadar karıştırın.
3. İstenilen incelik elde edilene kadar öğütün.
4. Pigment bulamacına 8-17 bileşenlerini ekleyin ve homojen bir sıvı elde edilene kadar karıştırın.
5. * Çelik plakalar üzerine uygulanan kaplama örnekleri, 48 saat boyunca 40°C'de bir Machu çözeltisine (50g NaCl, 10g asetik asit ve 1L damıtılmış suda çözülmüş 5g %30 H₂O₂) daldırıldı. 24 saatlik Machu testi tipik olarak 500 saatlik tuz püskürtme testine karşılık gelir.



Bu belgedeki metin makine çevirisinden geçirilmiştir. Hatalar içerebilir.

Katalogdaki bilgilerin doğru olduğuna ve bilgimiz dahilinde olduğuna inanılmaktadır, ancak yalnızca tanıtım amaçlı olarak düşünülmelidir. Ürünler hakkında detaylı bilgi TDS ve MSDS'de mevcuttur. Ürün uygulamaları için öneriler, bilginizin en iyisine dayanmaktadır.

Ürünlerin önerilen uygulamaya uygun olarak veya başka bir şekilde kullanılması ve ürünün kendi amaçlarına uygunluğunun belirlenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Tüm telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu yayının ve içeriğinin kullanım hakları PCC Rokita SA, PCC EXOL SA ve PCC Group'un diğer şirketlerine veya lisans verenlerine devredilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar/okuyucular bu yayını kısmen veya tamamen çoğaltma hakkına sahip olmadıkları gibi (kişisel kullanım için çoğaltma hariç) çoğaltma veya üçüncü şahıslara aktarma hakkına da sahip değildir.

Kişisel kullanım için çoğaltma izni, diğer yayınlarda, elektronik bilgi sistemlerinde veya diğer medya yayınlarında kullanılan veriler için geçerli değildir. PCC Rokita SA ve PCC EXOL SA, kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerden sorumlu olmayacaktır.

Boya ve vernik ürünlerinin tamamını incelemek için grubun iş platformunu ziyaret edin.

www.products.pcc.eu

PCC Grup
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonya

e-mail: products@pcc.eu

