



สีและสารเคลือบ
เม็ดสีเข้มข้น



เม็ดสีเหลือง 74, 50%

เม็ดสีเหลือง 74, 50%

วัตถุดิบ		ความเข้มข้น [%]
1	Water	39,9
2	EXOdis PC416	5,0
3	EXOplast OTE3	5,0
4	Pigment Yellow 74	50,0
5	Defoamer	0,6
6	Biocide	0,1



ความหนืด	บรรจุภัณฑ์ S34 20rpm	650 mPa·s
ความแข็งแรงของ สไลด์ WB	การวัดสี	

ขั้นตอน:

1. ผสมส่วนประกอบ 1-3 และ 2/3 ของสารลดฟอง

2. เติมน้ำและสีเหลือง (สำหรับเม็ดสีอนุพันธ์)
อย่างช้าๆ ในขณะที่คนให้เข้ากัน และผสมจนได้ของเหลว
ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
3. บดจนได้ความละเอียดที่ต้องการ

4. เติมน้ำลดฟองที่เหลืออีก 1/3 และไบโอไซด์ และผสมเป็น
เวลา 10 นาที



ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย PCC Group แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ PCC Group จะปลอดภัยหรือไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือมีอยู่ กับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์: ลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ PCC Group ครอบครองหรือมีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้จำหน่ายที่ไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ สิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการพิมพ์ซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มทุนเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารเคลือบเงาอย่างเต็มรูปแบบ

www.products.pcc.eu

พ็ชชี กรูปี
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

