



สีและสารเคลือบ
สี

สีดีทีเอ็ม WB



วัตถุดิบ		ความเข้มข้น [%]
1	Water	6,0
2	EXOdis PC540a	0,8
3	ROKAdis 900A/25	0,8
4	Defoamer	0,3
5	Titanium white	16,0
6	Luzenac 0	7,0
7	Hydrophilic fumed silica	0,2
8	EXOhib PC108	1,6
9	Water	5,0
10	Alberdingk AC 2403	55,0
11	Coalescent	2,2
12	Surface wetting agent	0,2
13	exohib-pc500	0,4
14	HEUR additive I (50% solution)	4,0
15	HEUR additive II (50% solution)	0,1
16	Biocide	0,1
17	Defoamer	0,3



ความหนืด	บรุคฟิลด์ S64 20rpm	3300 mPa·s
การยืดเกาะหลัง จากการทดสอบมาชู เป็นเวลา 48 ชั่วโมง*	ISO 2409	0
การยืดเกาะก่อน การทดสอบมาชู*	ISO 2409	0
มองเห็นจากการ ทดสอบ Machu เป็นเวลา 48 ชั่วโมง*	ISO 4628-2	3-3 (S3) หายไปหลังจาก 24 ชม
สัมผัสหลังจากการ ทดสอบ Machu เป็นเวลา 48 ชั่วโมง*	ISO 4628-3	Ri O

ป๊นตอน:

1. ผสมส่วประกอบ 1-4
2. เม่ ส่วประกอบ 5-7 อย่างช้าๆ ในขณะท่ คนให้เข้ากัน และผสมจนได้ ของเหลวท่ เป้นเนื้อเดียวกัน
3. บดจนได้ ความละเอียดท่ ต้องการ
4. เม่ ส่วประกอบ 8-17 ลงในสารละลายเม็คส์และผสมจนได้ ของเหลวท่ เป้นเนื้อเดียวกัน
5. * ตัวอย่าง่างการเคลือบท่ ใช้บนแผ่น หล็กถูกแช่ เป้นเวลา 48 ช่วโมงที่อุณหภูมิ 40°C ในสารละลายนาซ (NaCl 50 กรัม กรดอะซิดิก 10 กรัม และ 30% H₂O 2.5 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 1 ลิตร) โดยท่วไป 24 ช่วโมงของการทดสอบ Machu จะสอดคล้องกับการทดสอบสเปรย์เกลือ 500 ช่วโมง



ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย PCC Group แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ PCC Group จะปลอดภัยหรือไม่มีอันตรายใดๆ ผลิตภัณฑ์ PCC Group อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมได้

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group อย่างเคร่งครัด และอ่านข้อมูลความปลอดภัย (TDS และ MSDS) ของผลิตภัณฑ์ PCC Group ก่อนการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ PCC Group อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมได้ ผลิตภัณฑ์ PCC Group อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมได้

ผู้ใช้/ผู้จำหน่าย/ผู้รับใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group อย่างเคร่งครัด และอ่านข้อมูลความปลอดภัย (TDS และ MSDS) ของผลิตภัณฑ์ PCC Group ก่อนการใช้งาน

การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group ในพื้นที่สาธารณะหรือในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group อย่างเคร่งครัด และอ่านข้อมูลความปลอดภัย (TDS และ MSDS) ของผลิตภัณฑ์ PCC Group ก่อนการใช้งาน

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มทุนเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารเคลือบเงาอย่างเต็มรูปแบบ

www.products.pcc.eu

พืชี ศรีภูมิ
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

