



BARVY A NÁTĚRY
BARVY

INTUMESCENTNÍ WB PAINT



INTUMESCENTNÍ WB PAINT

PŘÍSADA		KONCENTRACE [%]
1	Water	25,95
2	Hydroxyethylcellulose	0,05
3	EXOdis PC540i	0,60
4	EXOdis PC416	0,20
5	Defoamer	0,30
6	Titanium white	7,00
7	APP	22,00
8	Pentaerythritol	8,00
9	Melamine	8,00
10	Hydrophilic fumed silica	0,10
11	Osakryl OB	25,00
12	Coalescent	1,50
13	Roflam B7L	1,00
14	Biocide	0,10
15	Defoamer	0,20



Viskozita	Brookfield, S64, 20 ot./min	11300 mPa·s
Přilnavost	ISO 2409	1
Požární zkouška	Vnitřní	složít

Postup:

1. Rozpusťte hydroxyethylcelulózu ve vodě. Přidání komponent 2–5.

2. Pomalu za stálého míchání přidávejte složky 6–10 a míchejte, dokud nevznikne homogenní kapalina.
3. Melte, dokud nedosáhnete požadované jemnosti.

4. Přidejte složky 11–15 do pigmentové kaše a míchejte, dokud nezískáte homogenní kapalinu.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte obchodní platformu skupiny
a prohlédněte si celou nabídku barev a laků.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

