



КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ

ПИГМЕНТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ



САЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ,
30%

САЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ, 30%

КОМПОНЕНТ		КОНЦЕНТРАЦИЯ [%]
1	Water	55,3
2	EXOdis PC417	9,0
3	EXOplast OTE3	5,0
4	Pigment Black 7	30,0
5	Defoamer	0,6
6	Biocide	0,1



Вязкость	Brookfield, S34, 20 об./мин.	459 mPa·s
Красящая способность покрытий WB	Колориметрия	

Процедура:

1. Смешать компоненты 1 – 3 и 2/3 части антипенной присадки.

2. Помешивая медленно добавлять пигмент и диоксид кремния (в случае неорганических пигментов) до получения однородной жидкости.
3. Измельчать до получения необходимой крупности.

4. Добавить оставшуюся 1/3 часть антипенной присадки и биоцидного средства и перемешивать в течение 10 минут.



Информация в каталоге считается точной и максимально достоверной, но должна рассматриваться только как ознакомительная. Подробная информация о продукции доступна в TDS и MSDS. Предложения по применению продукции основаны на наших знаниях.

Ответственность за использование продукции в соответствии или противном случае с предложенным применением и за определение пригодности продукции для собственных целей лежит на пользователе.

Все авторские права, права на товарные знаки и другие права интеллектуальной и промышленной собственности и вытекающие из них права на использование данной публикации и ее содержания были переданы PCC Rokita SA, PCC EXOL SA и другим компаниям группы PCC или ее лицензиарам. Все права защищены.

Пользователи/читатели не имеют права воспроизводить данную публикацию полностью или частично, а также воспроизводить ее (за исключением воспроизведения для личного пользования) или передавать третьим лицам.

Разрешение на воспроизведение для личного пользования не распространяется на данные, используемые в других публикациях, в электронных информационных системах или в других публикациях СМИ. PCC Rokita SA и PCC EXOL SA не несут ответственности за данные, опубликованные пользователями.

Пожалуйста, посетите нашу бизнес-платформу Capital Group чтобы ознакомиться с полным ассортиментом продукции для Краски и лаки.

www.products.pcc.eu

Группа PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Польша

e-mail: products@pcc.eu

