



VERNICI E RIVESTIMENTI
CONCENTRATI DI PIGMENTO



**OSSIDO DI FERRO GIALLO,
60%**

OSSIDO DI FERRO GIALLO, 60%

INGREDIENTE		CONCENTRAZIONE [%]
1	Water	26,7
2	EXOdis PC800	7,5
3	EXOplast OTE3	5,0
4	Pigment Yellow 42	60,0
5	Defoamer	0,6
6	Hydrophilic fumed silica	0,1
7	Biocide	0,1




Viscosità	Brookfield, S34, 20 giri/min	2200 mPa·s
Forza colorante dei rivestimenti WB	Colorimetria	●●●●○

Procedura:

1. Mescolare i componenti 1-3 e 2/3 dell'antischiuma.

2. Aggiungere lentamente, sotto agitazione, il pigmento e la silice (per i pigmenti inorganici) e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.
3. Macinare fino a raggiungere la finezza desiderata.

4. Aggiungere il restante 1/3 dell'antischiuma e il biocida e mescolare per 10 minuti.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la piattaforma commerciale del gruppo per scoprire l'intera gamma di prodotti per la pittura e la verniciatura.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

