



FÄRGER OCH BELÄGGNINGAR PIGMENT KONCENTRAT



TITANIUMVITT, 70 %

TITANIUMVITT, 70 %

INGREDIENS		KONCENTRATION [%]
1	Water	20,6
2	EXOdis PC800	3,5
3	EXOPlast OTE3	5,0
4	Pigment White 6	70,0
5	Defoamer	0,6
6	Hydrophilic fumed silica	0,2
7	Biocide	0,1



Viskositet

Brookfield, S34, 20rpm

1400 mPa·s

Procedur:

1. Blanda komponenterna 1-3 och 2/3 av skumdämparen.
 2. Tillsätt pigmentet och kiseldioxiden (för oorganiska pigment) långsamt under omrörning och blanda tills en homogen vätska erhålls.

3. Mal tills önskad finhet uppnås.
 4. Tillsätt den återstående 1/3 av skumdämparen och biociden och blanda i 10 minuter.



Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök koncernens affärsplattform för att ta del av hela utbudet av färg- och lackprodukter.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-post: products@pcc.eu

