



FARBY I LAKIERY  
**FARBY**

**PĘCZNIEJĄCA FARBA WB**



# PĘCZNIEJĄCA FARBA WB

|    | SKŁADNIK                 | STĘŻENIE [%] |
|----|--------------------------|--------------|
| 1  | Water                    | 25,95        |
| 2  | Hydroxyethylcellulose    | 0,05         |
| 3  | EXOdis PC540i            | 0,60         |
| 4  | EXOdis PC416             | 0,20         |
| 5  | Defoamer                 | 0,30         |
| 6  | Titanium white           | 7,00         |
| 7  | APP                      | 22,00        |
| 8  | Pentaerythritol          | 8,00         |
| 9  | Melamine                 | 8,00         |
| 10 | Hydrophilic fumed silica | 0,10         |
| 11 | Osakryl OB               | 25,00        |
| 12 | Coalescent               | 1,50         |
| 13 | Roflam B7L               | 1,00         |
| 14 | Biocide                  | 0,10         |
| 15 | Defoamer                 | 0,20         |



|               |                              |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
| Lepkość       | Brookfield, S64, 20 obr./min | 11300 mPa·s |
| Przyczepność  | ISO 2409                     | 1           |
| Próba ogniowa | Wewnętrzna                   | zaliczona   |

## Procedura:

1. Rozpuścić hydroksyetylocelulozę w wodzie. Dodać składniki 2–5.

2. Powoli dodawać składniki 6–10, wytrząsając, i mieszać do uzyskania jednorodnej cieczy.
3. Mielić do uzyskania pożądanego stopnia rozdrobnienia.

4. Dodać składniki 11–15 do zawiesiny pigmentu i mieszać do uzyskania jednorodnej cieczy.



Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do farb i lakierów.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Grupa PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polska

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

