



FAHRZEUGREINIGUNG UND PFLEGE REINIGUNG DER INNENELEMENTE



PRÄPARAT FÜR LEDERPOLSTERUNG

PRÄPARAT FÜR LEDERPOLSTERUNG

KOMPONENTE	KONZENTRATION [%]
Silicone oil	17
EXOemul OM4	14
ROKAnol®GA7W	5
Methoxydipropanol	2
Propylene glycol	2
water and additives	bis zu 100



Dichte [20°C]	Density Meter DMA 35	0,99 g/cm³
Viskosität [cP] [20°C]	Brookfield LV	12000-13000
Aussehen	visuell	milchige, weiße Flüssigkeit
pH		7-8

Verfahren:

1. Silikonöl und EXOemul OM4 in das vorbereitete Gefäß geben. Das Ganze auf die Temperatur von 40°C erhitzen.

2. In einem separaten Gefäß eine Lösung von ROKAnol GA7W in Wasser vorbereiten. Die vorbereitete Lösung in kleinen Portionen zu der Mischung aus Punkt 1 hinzufügen und homogenisieren.
3. Dann die Emulsion abkühlen lassen, dabei weiterhin homogenisieren.

4. Propylenglykol und Methoxydipropanol zu der homogenen Emulsion hinzufügen. 1 Stunde lang bei Raumtemperatur homogenisieren.



Die Informationen im Katalog sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, sollten aber nur als einleitende Informationen betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Produkte sind in den TDS und MSDS verfügbar. Die Vorschläge für Produktanwendungen basieren auf unserem besten Wissen.

Die Verantwortung für die Verwendung der Produkte in Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Anwendung und für die Bestimmung der Produkteignung für Ihre eigenen Zwecke liegt beim Benutzer.

Alle Urheber-, Marken- und sonstigen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte und die daraus resultierenden Nutzungsrechte an dieser Publikation und ihrem Inhalt sind auf die PCC Rokita SA, die PCC EXOL SA und andere Unternehmen der PCC-Gruppe oder deren Lizenzgeber übertragen worden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzer/Leser sind nicht berechtigt, diese Publikation ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu reproduzieren (ausgenommen die Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch) oder an Dritte weiterzugeben.

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung für den persönlichen Gebrauch gilt nicht für Daten, die in anderen Veröffentlichungen, in elektronischen Informationssystemen oder in anderen Medienpublikationen verwendet werden. Die PCC Rokita SA und die PCC EXOL SA haften nicht für Daten, die von den Nutzern veröffentlicht werden.

Bitte besuchen Sie unsere Unternehmensplattform der Kapitalgruppe um die gesamte Palette der Produkte für Fahrzeugreinigung und Pflege.

www.products.pcc.eu

PCC-Gruppe
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

