



КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ
КРАСКИ

КРАСКА INDOOR ECOLABEL



КРАСКА INDOOR ECOLABEL

КОМПОНЕНТ		КОНЦЕНТРАЦИЯ [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Класс стойкости к мокрому истиранию	EN 13300	II
Вязкость	Brookfield, S64, 20 об./мин.	10200 mPa·s
Глянец при температуре 85°	ISO 2813	2.7
Коэффициент контрастности при расходе 8 м²/л	ISO 6504-3	99,3%
Расход при коэффициенте контрастности 98,0%	ISO 6504-3	10 м²/л

Процедура:

1. Смешать компоненты 1 – 4.
2. Встряхивая медленно добавлять компоненты 5 – 10 и перемешивать до получения однородной жидкости.
3. Измельчать до получения необходимой крупности.
4. Добавить компоненты 11 – 16 к суспензии пигмента и перемешивать до получения однородной жидкости.



Информация в каталоге считается точной и максимально достоверной, но должна рассматриваться только как ознакомительная. Подробная информация о продукции доступна в TDS и MSDS. Предложения по применению продукции основаны на наших знаниях.

Ответственность за использование продукции в соответствии или противном случае с предложенным применением и за определение пригодности продукции для собственных целей лежит на пользователе.

Все авторские права, права на товарные знаки и другие права интеллектуальной и промышленной собственности и вытекающие из них права на использование данной публикации и ее содержания были переданы PCC Rokita SA, PCC EXOL SA и другим компаниям группы PCC или ее лицензиарам. Все права защищены.

Пользователи/читатели не имеют права воспроизводить данную публикацию полностью или частично, а также воспроизводить ее (за исключением воспроизведения для личного пользования) или передавать третьим лицам.

Разрешение на воспроизведение для личного пользования не распространяется на данные, используемые в других публикациях, в электронных информационных системах или в других публикациях СМИ. PCC Rokita SA и PCC EXOL SA не несут ответственности за данные, опубликованные пользователями.

Пожалуйста, посетите нашу бизнес-платформу Capital Group чтобы ознакомиться с полным ассортиментом продукции для Краски и лаки.

www.products.pcc.eu

Группа PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Польша

e-mail: products@pcc.eu

