

EKOPRODUR BF5032"40"

CHEMISCHE BEZEICHNUNG

Polyurethansystem

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Gewichtsverhältnis von Bestandteilen POLY : ISO 100 : 120
 Temperatur der Bestandteile in Fässern: 18 – 22°C
 Umgebungstemperatur: 15 – 25°C

INFORMATIONANGABEN

Scheinbare Dichte des Kerns: $\geq 37 \text{ kg/m}^3$
 PN-EN 1602:2013-07
 Brandklasse: F
 PN-EN 13501-1+A1:2010
 Koeffizient der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda 0,025 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
 PN-EN 12667:2002
 Druckfestigkeit bei 10%
 Stauchung $\sigma_{10} \geq 200 \text{ kPa}$
 PN-EN 826:2013-07

Bei der Verarbeitung des Systems müssen die in den Sicherheitsdatenblättern für beide Komponenten enthaltenen Anweisungen und Informationen berücksichtigt werden.

ANWENDUNG

EKOPRODUR BF5032"40" wird zur Herstellung von wärmeisolierendem Hartschaum in Form von Blöcken sowie zum Ausfüllen großer Bauräume verwendet.
 Es kann mit Nieder- und Hochdruck-Schäumungsmaschinen verarbeitet werden.