

## Rokryl SW1

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	Водная дисперсия акрилового сополимера с анионными свойствами
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<p>Внешний вид ..... белая однородная дисперсия</p> <p>Сухое вещество, % (m/m) ..... 38 ÷ 42</p> <p>pH продукта ..... 3,5 ÷ 4,5</p> <p>Стойкость к электролитам</p> <p>раствор гидроксида аммония с концентрацией 2 моль/л, мл мин. 60</p> <p>раствор муравьиной кислоты с концентрацией 2 моль/л, мл мин. 60</p>
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	<p>Температура затвердевания, °С ..... около 0</p> <p>Примечание: после размораживания теряет потребительские свойства</p> <p>Растворимость в воде ..... растворима</p> <p>Плотность при температуре 20°C, г/мл ..... около 1,05</p> <p>Дисперсия повышает вязкость под действием аммиачной воды (сгущается)</p>
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Rokryl SW1 используется в кожевенной промышленности для выделки кож с улучшенной лицевой стороной.