

# PROMOPUR UN

<b>CHEMISCHER NAME</b>	Polyurethansystem
<b>TECHNISCHE ANFORDERUNGEN</b>	Volumenverhältnis der POLY-Komponenten ISO: ..... 100 : 100  Injektion von Klebstoff in Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 42 mm bis zu einer Tiefe, die von den örtlichen Gegebenheiten und den technischen Voraussetzungen abhängt.
<b>INFORMATIONSDATEN</b>	Druckfestigkeit ..... 95 MPa  Startzeit ..... 80 ± 40 s  Gelierzzeit (Ende der Reaktion) ..... 155 ± 85 s  Zeit der vollen Aushärtung ..... 25 ± 5 min.
<b>ANWENDUNG</b>	Der Kleber PROMOPUR UN wird für die Injektionsverklebung in trockenen, feuchten und wassergesättigten Kohleflözen und anderen Gesteinen verwendet. Die Arbeiten sollten mit dem Bohren der Injektionsbohrungen (Stoß, Sohle oder Dach) im nächsten Abschnitt des Abbauraumes begonnen werden. PROMOPUR UN ist der flammhemmende und selbstverlöschende Kleber. Ohne freies Formaldehyd und Phenol.