

ROKANATE M PE 1701

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп, % (по массе)15,8 – 17,2
(PN-EN ISO 14896)

Плотность при темп, 25°C, г/мл.....1,16 – 1,18
(PN-EN ISO 3675)

Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПа·с400 – 700
(ASTM D4878-15, мет.А)

ПРИМЕНЕНИЕ

ROKANATE M PE 1701 - однокомпонентный полиуретановый клей, используемый для производства регенерируемых пеноблоков. ROKANATE M PE 1701 не содержит органических растворителей. Он отверждается влагой, получаемой при продуве водяного пара.