

## ACTIVE PLAY AS N GREEN

### ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата с  
красящие добавки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Плотность при темп. 25°C, г/мл.....1,00 – 1,20  
(PN-EN ISO 2811-1:2016-04)  
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас .....1000 – 3000  
(ASTM D4878-15, мет. А)  
Внешний вид при темп. 25°C..... зеленая жидкость  
\* возможно отслоение пигмент

### ПРИМЕНЕНИЕ

ACTIVE PLAY AS N GREEN является однокомпонентным пигментированным полиуретановым клеем без органических летучих растворителей, обладающий хорошей жесткостью шва при сохранении его гибкости.

ACTIVE PLAY AS N GREEN используется в качестве эластичной, полиуретановой, бесшовной, нескользящей пигментированной поверхности, наносимой распылением на поверхность спортивных матов из резиновых гранул SBR или EPDM. Расход распыления от 0,5 до 2,0 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от толщины целевого слоя.