

EKOPRODUR 1331B2

NAZWA CHEMICZNA	System poliuretanowy
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wagowy stosunek składników POLY : ISO: 100 : 159 Temperatura surowców: 18 - 22°C Temperatura otoczenia: 18 - 35°C Temperatura blachy: 20 - 40°C Zalecana temperatura prasy: 30 – 50°C
DANE INFORMACYJNE	Gęstość pozorna w wyrobie: $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ PN-EN 1602:2013-07 Pełne własności mechaniczne pianka uzyskuje po sezonowaniu trwającym 24 godziny. Przy przetwarzaniu systemu należy uwzględnić wskazówki i informacje zawarte w Kartach Charakterystyk obu składników.
ZASTOSOWANIE	EKOPRODUR 1331B2 jest przeznaczony do klejenia na linii ciągłej blachy lakierowanej z płytami styropianowymi, poliuretanowymi lub z wełny mineralnej.